

使用薬品名	成 分	使用方法
ホロクリンJell	研磨剤・その他薬品	焼け部分に直接塗布し、時間を置いた後布等により拭う
処理剤A	研磨剤・溶剤	" 布等により磨き除去
処理剤B	研磨剤・漂白剤・その他	湿った布等に塗布し、磨き除去
処理剤C	燐酸・その他	焼け部分に直接塗布し、時間を置いた後、布等により磨き除去
処理剤D	研磨剤・艶出剤・灯油	" 布等により磨き除去
未処理		

使用薬品名	用 途	使用時間
ホロクリンJell	ステンレス製品の焼け取り	4分
処理剤A	ステンレス製品の焼け取り	2分
処理剤B	ステンレス製品の焼け取り、錆落とし	3分
処理剤C	金属表面の錆落とし	8分
処理剤D	銅、ステンレス製品の錆汚れツヤ出し	2分
未処理		